



- Fragmento de azulejo do século XVII
- Espessura: 13 mm
- Local: MNAz

**Amostras na Azulejoteca:** Fragmento e uma secção polida



## Índice

### Caracterização morfológica

- ✓ [Imagens de microscopia ótica \(OM\)](#)
- ✓ [Imagens de microscopia electrónica \(SEM\)](#)

### Caracterização química

- ✓ [Análise por SEM/EDS](#)
- ✓ [Análise por XRF](#)

## CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: IMAGENS DE MICROSCOPIA ÓTICA






### Equipamento:

Lupa binocular Leica M205C acoplada a câmara Leica DFC295.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: IMAGENS DE SEM




### Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO



[AzuRe010\\_EDS\\_Vidrado.xls](#)


### Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

CHACOTA



[AzuRe010\\_EDS\\_Chacota.xls](#)



### Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

Composição química (% m/m, normalizada a 100%)\*

Área Analisada	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	K	Ca	Ti	Fe	Sn	Pb	O
	2,06	0,73	5,21	26,12	0,010	--	--	7,32	1,17	0,23	0,62	1,80	15,11	39,63
vidrado branco														
	1,28	2,42	6,25	17,26	0,16	0,22	0,47	1,55	26,29	0,58	3,16	--	--	40,36
chacota														

\* Os valores apresentados na tabela correspondem às percentagens mássicas dos elementos detetados na amostra ([ver aviso](#)). O teor de oxigénio foi calculado estequiométricamente com base nos [óxidos](#) mais comuns de cada um dos elementos.


## Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

VIDRADO BRANCO



[AzuRe010\\_XRF\\_Branco.xlsx](#)


### Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF

VIDRADO AZUL



[AzuRe010\\_XRF\\_Azul.xlsx](#)

### Equipamento:

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer 5i.

[voltar ao índice](#)